

ZCFC 高耐食性メッキ鋼板仕上



フロントの特許仕上製法「FRONT CRAFT®」による 全く新しいメッキ鋼板仕上 ZCFC

「ZCFC」は、長年の耐候性特殊仕上技術から生み出した当社独自の特許製法「FRONT CRAFT®」を用いた亜鉛＋アルミニウム＋マグネシウムの高耐食性メッキ鋼板です。

ARTSTEEL として建築業界の定評を得てきた職人仕上の美しさ、オリジナリティを活かしながら、高耐食性メッキ鋼板ならではの優れた耐食性能と低価格化を実現。

カラーバリエーションも5種類の規格色に加え、さまざまなオーダーメイドの仕上表情作成が可能です。

デザイン性とメンテナンス性を高い次元で両立する新建材として内外装パネル、サッシなど幅広い用途にご利用いただけます。



ZCFC-BR

ブラウン



ZCFC-BL

ブラック



ZCFC-GR

グレイ



ZCFC-WH

ホワイト



ZCFC-SV

シルバー



■ 高耐食性メッキ鋼板について

亜鉛、アルミニウム、マグネシウムの複合メッキ層を持つ高耐食性メッキ鋼板です。


切断面が複合メッキ層から溶け出したアルミニウム、マグネシウムを含む微細な亜鉛系保護被膜で覆われるため、優れた耐食性を発揮します。

■ 6000時間の促進耐候性試験にて十分な耐候性を維持

試験項目	試験内容	評価
耐候性試験	試験機：サンシャインウェザーメーター S80 試験時間 - 6000 時間、500 時間ごとにチェック（写真撮影実施）	目立った変化なし

※沿岸地域など外部環境によって状況は変化します。詳しくはお問い合わせください。

■ ZCFC 標準仕上工程



front

株式会社フロント

□ 本社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-13-1 ノークビル TEL.03-3360-3391 FAX.03-3362-6363

□ NAGOMI 事業部

〒106-0032 東京都港区六本木 2-1-11 TEL.03-5797-7595 FAX.03-5797-7596

□ 大阪営業所

〒555-0022 大阪府大阪市西淀川区柏里 1-16-19 植松ビル 2F TEL.06-6476-4122 FAX.06-6475-8440

<http://www.arc-front.co.jp> e-mail info@arc-front.co.jp